



Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci

Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů

NPO_TUL_MSMT-16598/2022



Předmět: Řízení projektů Přednáška č. 9: Polymery a recyklace

doc. Ing. Pavlína Hájková, Ph.D.

Cíl přednášky

Cílem přednášky je seznámit studenty se základními typy polymerů, jejich rozdělením, strukturou a výrobou. Podrobně se seznámí s termoplasty, reaktoplasty a elastomery. Věnovat se také budeme důležité otázce recyklace, jak fyzikální, tak chemické.

Technická keramika a její aplikace

1. Proč polymery
2. Použití polymerů
3. Co jsou polymery, základní pojmy
4. Rozdělení a výroba polymerů
5. Struktura polymerů
6. Termoplasty
7. Reaktoplasty
8. Elastomery
9. Recyklace

Polymery....



https://www.greenstore.cz/uploads/data/tasky-na-trideny-odpad-plasty-papir-sklo-sixtol_1.jpg

<https://www.lego.com/cdn/cs/set/assets/bltb357374dc682597e/10497.png>


https://www.ikea.com/cz/cs/images/products/pruta-doza-na-potraviny-sada-17-ks-transparentni-zelena__0171912_pe316182_s5.jpg?f=m

<https://image.alza.cz/products/PVvi53/PVvi53.jpg?width=800&height=800>

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.obalcentrum.cz%2Fpet-lahve&psig=AOvVaw2s16Sao_vlunexz0kOrSje&ust=1696247697057000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CA8QjRxqFwoTCLCdm6DI

DFQAAAAAdAAAAABAG

Polymer....



<https://www.lego.com/cdn/cs/set/assets/bltb357374dc682597e/10497.png>

<https://image.alza.cz/products/PVvi53/PVvi53.jpg?width=800&height=800>


<https://www.tenshop.cz/gallery/products/middle/90171.jpg>

https://www.f1budgetcap.com/uploads/large_F1_Carbon_fibre1_9f3747f7ef.png

Polymery....

ŽIVOT JE KRÁTKÝ

Průměrná doba použitelnosti různých plastových výrobků podle průmyslového sektoru (v letech)



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/PlasticAtlas_average_life_of_plastic.svg/990px-PlasticAtlas_average_life_of_plastic.svg.png

Polymer.... ☹



Použití polymerů

Plasty

- obalová technika
- stavebnictví
- strojírenství
- elektrotechnika, elektronika
- nábytkářství

PLAST = **POLYMER** + **ADITIVA**

Nátěrové hmoty

- film odborné polymery+ pigmenty+ plniva+ ředidla

Lepidla a tmely

- lepidla termoplastická a reaktivní

Vlákna


- přírodní, chemická

Kaučuky


Vlastnosti polymerů

- Pevné nebo elastické
- Transparentní, průsvitné nebo neprůsvitné
- Tvrdé nebo měkké
- Odolné vůči povětrnostním vlivům nebo degradabilní
- Odolné vůči vyšší nebo nízké teplotě


Použití polymerů



Použití polymerů



Použití polymerů – PUR v automobilech



Co jsou polymery?

Polymer je makromolekulární látka sestavená z molekul z jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek.

- ✓ Od jiných materiálů je odlišuje řetězcová struktura jejich molekul
- ✓ Většina polymerů je syntetizována z monomerů, které jsou připravovány převážně z ropy.
- ✓ **Polymer** vzniká následným řazením **monomerů**
- ✓ Reakce probíhají za sebou – polyreakce.

Polymery obvykle vznikají


- **Polymerací**
- **Polyadicí**
- **Polykondenzací**

✓ **Polymerní reakce - využití katalyzátorů!!!**

Monomer je skupina atomů, nízkomolekulární sloučenina, jejímž opakováním vzniká polymer.

Co jsou polymery?


Polymer je makromolekulární látka sestavená z molekul z jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek.



Názvosloví

- **Monomer** – molekula (*molekuly*) mající schopnost opakováním reakce vytvářet lineární či větvenou makromolekulu či oligomer
- **Oligomer** – spojení 2 – 10 molekul (monomeru)
- **Makromolekula** – molekula vzniklá spojováním menších molekul (monomerů) ve velkou molekulu, > 10 jednotek monomeru
- **Polymer** – látka složená z makromolekul, látka bez aditiv

Správné řízení
reakci'
KATALYZÁTOR



Polymery základní pojmy





Polymerační stupeň n = počet strukturních jednotek, obsažených v jedné makromolekule

Strukturní jednotka = skupina atomů, které se opakují (CH_2)



Stavební jednotka = monomer, jehož polyreakcí polymer vzniká

Molární hmotnost M(g/mol) patří k nejvýznamnějším strukturním charakteristikám.



Polymery jsou tvořeny soubory makromolekul o různé velikosti molární hmotnosti M(g/mol) jsou tzv. polydisperzní. Tím se liší od nízkomolekulárních látek, u nichž jsou všechny molekuly stejně velké.



Polymery základní pojmy střední molární hmotnost



Dělení polymerů



Amorfní
Semikrystalické


Syntetické
Přírodní

Dělení polymerů


Termoplasty = mají schopnost **opakovaně ohřevem měknout** a ochlazením tuhnout v teplotním intervalu charakteristickém pro daný plast.

Reaktoplasty (termosety) = materiály, které mohou být převedeny do **netavitelného a nerozpustného** stavu účinkem tepla, záření nebo katalyzátoru. Při tomto pochodu se vytvářejí kovalentní příčné vazby mezi makromolekulami polymeru za vzniku struktury prostorové sítě. Pro síťování se v praxi používá pojem vytvrzování.


Elastomery – základní surovinou pro výrobu pryží jsou kaučuky - mají ve svých makromolekulárních řetězcích reaktivní místa (např. dvojné vazby), umožňující chemickou síťovací reakci (vulkanizaci). Vulkanizace probíhá při 150 °C až 200 °C za přítomnosti vulkanizačního činidla (např. síra) s nímž kaučuk spolu s dalšími přísadami (např. saze) tvoří kaučukovou směs. Při vulkanizaci se vytvářejí příčné vazby mezi původně lineárními makromolekulami kaučuku a plasticky tvárný kaučuk se mění na pryž, jejíž základní vlastností je schopnost velké elastické deformace při zatěžování v tahu (stovky %).



Thermoplastic



Thermoset




Elastomer




Dělení polymerů

Syntetické – ropa, v přírodě se nerozkládají, hlavní makromolekulární řetězec je tvořen jenom atomy C



Přírodní – polymery vznikají v přírodě biochemickými procesy, jejich výhodou je schopnost biodegradace – rozklad v přírodních podmínkách, podmínkou biodegradace je přítomnost atomů O, N, S v hlavním makromolekulárním řetězci (celulóza, želatina, přírodní pryskyřice)



<https://oenergetice.cz/wp-content/uploads/2015/02/Crude-Oil.jpg>

https://imageservice.production.denios.io/assets.production.denios.io/article/26866_20150401-100537.jpg/inside:900x0.webp

https://eluc.ikap.cz/uploads/images/13842/content_Gummy_bears.jpg

Struktura polymerů

Amorfní


neuspořádaná struktura - makromolekuly zaujímají zcela nahodilou pozici

- průhledné
- tvrdé a křehké
- malá tažnost
- vysoká pevnost
- dobře rozpustné v organických rozpouštědlech
PS, PMMA, PC

Semikrystalické

určitý stupeň uspořádané struktury vzniká krystalická struktura tím snadněji, čím je molekula symetričtější, řetězce hladší a pravidelnější

- mléčně zakalené až bílé
- houževnaté
- vysoká tažnost
- pevnost se zvyšuje s rostoucí krystalinitou
- v org. rozp. se rozpouštějí špatně nebo vůbec
- PE, PP, PA



Struktura polymerů

Semikrystalické

uspořádaná struktura
vzniká krystalická struktura tím snadněji, čím je molekula symetričtější, řetězce hladší a pravidelnější

- mléčně zakalené až bílé
- houževnaté
- vysoká tažnost
- pevnost se zvyšuje s rostoucí krystalinitou
- v org. rozp. se rozpouštějí špatně nebo vůbec
- PE, PP, PA




https://res.cloudinary.com/sternwald-systems/image/upload/v1/hugoprd/BILD/0023F116_04BD282C96DE/e8ebc2f22b2099931b41e7cef5f13c721a45871b

Amorfní

neuspořádaná struktura

- průhledné
- tvrdé a křehké
- malá tažnost
- vysoká pevnost
- dobře rozpustné v organických rozpouštědlech PS, PMMA, PC



https://plantagreenhouses.com/cdn/shop/files/25mm-3wall-clear_1_1.jpg?v=1688390186

Fyzikální vlastnosti polymerů

Značně závislé na obsahu vlhkosti

s vyšším obsahem vlhkosti klesá pevnost, tuhost a naopak se zvyšuje tažnost a rázová houževnatost

POLÁRNÍ náchylné k navlhání

polymery obsahující silně elektronegativní prvky, jako je: kyslík –O, dusík –N, chlor –Cl, křemík –Si a další, v důsledku nichž vzniká v makromolekule elektrický dipól, tedy soustava nábojů o stejné velikosti, opačného znamení (+) a (-), který podmiňuje vznik dipólového momentu a přitažlivých sil.

polykarbonát (PC), polyamidy (PA), fenol-formaldehydové pryskyřice (PF), kaučuky




NEPOLÁRNÍ

nemají elektrický dipól, náboje jsou rozloženy symetricky.

polyethylen (PE), polypropylen (PP), polystyren (PS) a polytetrafluorethylen (PTFE)


Molekulární struktura polymerů

- Makromolekulární sítě vznikají spojováním lineárních nebo rozvětvených makromolekul, které obsahují dosud nevyčerpaná vazebná místa.




LINEÁRNÍ

- vyšší hustota materiálu
- vyšší pevnost
- vyšší modul pružnosti
- nižší tažnost
- vyšší teplotní odolnost
- dobrá tekutost taveniny
- snadná krystalizace



ROZVĚTVENÉ

- nižší hustota materiálu
- nižší pevnost
- nižší modul pružnosti
- vyšší tažnost
- nižší teplotní odolnost
- nižší tekutost taveniny
- nižší schopnost krystalizace



SESÍTOVANÉ

- Vlastnosti závisí na hustotě sítě. S vyšší hustotou sítě se materiál vyznačuje zpravidla:*
- vysokou pevností
 - vysokým modulem pružnosti
 - vysokou teplotní odolnosti
 - velmi nízkou tažností

Teplota použití polymerů

T_g = teplota přeměny sklovitého stavu na gumovitou (teplota skelného přechodu)

T_m = teplota přeměny krystalického stavu na amorfni (teplota tání)

- Amorfni polymery jsou použitelné do teploty skelného přechodu T_g
- Krystalické do teploty tání T_m
 - to jsou však teoretické hranice, z praktických důvodů se teploty volí s ohledem k mechanickému namáhání a spolehlivé funkci současti
 - amorfni: T_g – (10° C až 20°C)
 - semikrystalické: T_m – (20°C až 40°C)

	Polymer	Zkratka	Mezní teplota [°C]
Termoplast	Polyvinylacetát	PVAC	35
	Neměkčený polyvinylchlorid	PVC-U	60
	Vysokohustotní polyethylen	PE-HD	75
	Standardní polystyren	PS-GP	80
	Polyamidy	PA	80 + 120
	Polyoxymethylen	POM	90
	Polymethylmethakrylát	PMMA	90
	Polypropylen	PP	100
	Polybutylentereftalát	PBT	100
	Polykarbonát	PC	135
Reaktoplast	Polytetrafluorethylen	PTFE	250
	Aminoplasty		80 + 140
	Fenoplasty		100 + 150
Vulkanizovaný elastomer	Epoxidové pryskyřice	EP	100 + 150
	Přírodní kaučuk	NR	70
	Butadienový kaučuk	BR	80
	Butadien-styrenový kaučuk	SBR	80
	Chloroprenový kaučuk	CR	90
	Ethylen-propylenový kaučuk	EPM	120 + 140
	Akrylátový kaučuk	ACM	150 + 180
	Silikonové kaučuky	Q	180 + 200
	Fluorouhlíkový kaučuk	CFM	200 + 230

TERMOPLASTY

Typy termoplastů



Polyolefiny

Fluoroplasty

Vinylové plasty

Styrenové plasty

Akrylátové plasty

Polyestery

Polykarbonáty

Acetátové plasty

Polyamidy



73 % z celkového objemu výroby představuje jen 5 druhů plastů a to:

- ***polyethylen*** (PE),
- ***polypropylen*** (PP),
- ***polyvinylchlorid*** (PVC),
- ***polystyren*** (PS)
- ***polyethylentereftalát*** (PET).

Typy termoplastů

Polyolefiny



největší skupina - vznikají polymerací uhlovodíků tzv. olefinů (neboli alkenů), obsahující v molekulách jednu dvojnou vazbu

Mezi polyolefiny patří termoplasty i kaučuky. Nejznámějšími termoplasty jsou ***polyethylen (PE)*** a ***polypropylen (PP)***. Syntetickým kaučukem z této skupiny je např. ***polyisobutylén (PIB)***.

Fluoroplasty

Vinylové plasty

Styrenové plasty

Akrylátové plasty

Polyestery

Polykarbonáty

Acetátové plasty

Polyamidy

PE - Polyethylen

$[- \text{CH}_2 - \text{CH}_2 -]_n$

- semikrystalický termoplast
- **nepolární** = nenavlhavý plast
- **odolný polárním rozpouštědlům**, vodě, kyselinám, zásadám a solím
- výborné elektroizolační a dielektrické vlastnosti
- hustota menší než voda
- pevnostní charakteristiky jsou nejnižší ze všech termoplastů - nepoužívá se pro konstrukční aplikace.
- vykazuje značný kríp, ale odolnost proti rázovému namáhání je vynikající i za mrazu.
- **stálé max. do 75 °C**
- **velmi citlivé na UV záření**
- vysoce hořlavé (ale nevznikají škodlivé látky ŽP)



PE - Polyethylen



dle tvaru makromolekul:

- vysokohustotní polyethylen (PE-HD) lineární,
- nízkohustotní polyethylen (PE-LD). rozvětvený,

polyethylenem s maximální molekulovou hmotností (PE-UHMW).




Polyethylen	Zkratka	Stupeň krystalinity [%]	Hustota [g/cm ³]	Teplota tání [°C]	Modul pružnosti [MPa]	Mez pevnosti [MPa]
Vysokohustotní polyethylen	PE-HD	65 ÷ 90	0,940÷0,960	130÷135	700÷1400	18 ÷ 35
Nízkohustotní polyethylen	PE-LD	50 ÷ 70	0,914÷0,928	105÷115	200÷500	8 ÷ 23

Aplikace - nejrozšířenější obalový materiál

izolační pláště kabelů, potrubí pro zavlažovací systémy, fólie, tašky, pytle, lahvičky, ohebná víka (PE-LD), kanystry, nádoby, přepravky, vlnovce, potrubí pro rozvod plynů a vody, pro nádržky na brzdovou kapalinu nebo na tekutinu pro ostříkovače (PE-HD), pro extruzní povrstvování papíru, kartonu a hliníkových fólií (tetrapak, pytle na cement), nádrže na dešťovou vodu nebo žumpy (PE-LLD) apod. Polyethylen typu PE-UHMW je vzhledem k jeho vynikajícím kluzným vlastnostem používán pro kluzná vedení, pluhové radlice, ložiska apod.

PE - Polyethylen


$[- \text{CH}_2 - \text{CH}_2 -]_n$



Aplikace - nejrozšířenější obalový materiál


izolační pláště kabelů, potrubí pro zavlažovací systémy, fólie, tašky, pytle, lahvičky, ohebná víka (PE-LD), kanystry, nádoby, přepravky, vlnovce, potrubí pro rozvod plynů a vody, pro nádržky na brzdovou kapalinu nebo na tekutinu pro ostříkovače (PE-HD), pro extruzní povrstvování papíru, kartonu a hliníkových fólií (tetrapak, pytle na cement), nádrže na dešťovou vodu nebo žumpy (PE-LLD) apod. Polyethylen typu PE-UHMW je vzhledem k jeho vynikajícím kluzným vlastnostem používán pro kluzná vedení, pluhové radlice, ložiska apod.

PP - Polypropylen



- semikrystalický termoplast
- **nepolární** = nenavlhavý plast
- **odolný polárním rozpouštědlům**, vodě, kyselinám, zásadám a solím
- hustota (menší než voda) je nejnižší ze všech nelehčených plastů
- **velmi citlivé na UV záření** - - stabilizuje se 2,5 %sazí
- hořlavý plast
- **vlastnostmi se PP blíží HDPE**
 - má lepší tvarovou stálost za zvýšených teplot (dlouhodobě až 100 °C)
 - menší odolnost mrazu než HDPE
 - **má vyšší pevnost, tuhost, tvrdost a odolnost proti oděru**
 - lépe odolává vzniku napěťových trhlinek než polyethylen

PP - Polypropylen



Vlastnosti polypropylenu (PP) v závislosti na prostorovém uspořádání substituentů v makromolekule - izotakticitě

Polypropylen	Stupeň krystalinity [%]	Hustota [g/cm³]	Teplota tání [°C]	Modul pružnosti [MPa]	Mez pevnosti [MPa]
Izotaktický	60 + 70	0,905 + 0,920	160 + 176	1100 + 1500	34 + 38

Aplikace

spotřební průmysl - fólie, misky a jiné obalové materiály,

vlákna (např. pro koberce)

lahve a další duté předměty.

součásti strojů a přístrojů ve strojírenství

součástí kuchyňských přístrojů

automobily - nárazníky, díly klimajednotek, trubky, vodních armatury, spoilery,


reflektory, mřížky chladiče, skříně akumulátorů, vrtule ventilátorů,

kanalizačních systémů, nádrže, septiky, čističky, bazény u domků, ač pro venkovní

aplikace není vhodný.

injekčních stříkačky a další zdravotnická technika

PP - Polypropylen



Aplikace

spotřební průmysl - fólie, misky a jiné obalové materiály,

vlákna (např. pro koberce)

lahve a další duté předměty.

součásti strojů a přístrojů ve strojírenství

součástí kuchyňských přístrojů

automobily - nárazníky, díly klimajednotek, trubky, vodních armatury, spoilery, reflektory, mřížky chladiče, skříně akumulátorů, vrtule ventilátorů, kanalizačních systémů, nádrže, septiky, čističky, bazény u domků, ač pro venkovní aplikace není vhodný.

injekčních stříkačky a další zdravotnická technika



Typy termoplastů

Polyolefiny

Fluoroplasty



Vinylové plasty

Styrenové plasty

Akrylátové plasty

Polyestery

Polykarbonáty

Acetátové plasty

Polyamidy

Ize strukturně porovnávat s polyolefiny. V jejich makromolekulách jsou vodíkové atomy nahrazeny atomy fluoru. největší objem produkce (ca. 70 %) **polytetrafluorethylen (PTFE)**, který je znám pod obchodním označením Teflon původního výrobce (DuPont).

<https://publi.cz/books/180/18.html>

Polytetrafluorethylen (PTFE)

[– CF₂ – CF₂ –]_n

- nepolární, semikrystalický lineární termoplast
- výborné elektroizolační vlastnosti.
- Mají velmi vysoký stupeň krystalinity, avšak pevnosti poměrně nízké
- má značný kríp ($T_g = -80^\circ\text{C}$).
- vynikající odolnost vůči chemikáliím a vysokým teplotám (krátkodobě až 300°C , dlouhodobě 250°C)
- Nohořlavý
- chemickou odolností předčí vzácné kovy, sklo, korozivzdorné oceli, smalty apod.
- velmi nízký koeficient tření.

Stupeň krystalinity [%]	Hustota [g/cm ³]	Teplota tání [°C]	Modul pružnosti [MPa]	Mez pevnosti [MPa]
až 95	2,15 ÷ 2,30	328	400	25 ÷ 36

Polytetrafluorethylen (PTFE)

[– CF₂ – CF₂ –]_n

Aplikace:

- Jedinečné chemické, tepelné, elektroizolační a kluzné vlastnosti učinily tento typ plastu užitečným v mnoha aplikacích.
- Samomazná ložiska
- V domácnostech - teflonové pánve
- Ochrana kovových povrchů nástrojů, nádrží a potrubí, pracujících např. v agresivním prostředí (
- Nelze lepit - k vytváření povlaků používá technologie spékání jeho vodních disperzí
- Povlaky zlepšují chemickou odolnost kovů, snižují přilnavost materiálů k povrchu a snižují ření.
- Jako přísada k jiným polymerům pro zlepšení kluzných vlastností
- Různé druhy těsnění, např. spoje vodovodních potrubí se efektivně utěsňují páskami z teflonových fólií...
- Jeho výparы jsou jedovaté pro ptáky



Typy termoplastů



Polyolefiny

Fluoroplasty

Vinylové plasty



Styrenové plasty

Akrylátové plasty

Polyestery


Polykarbonáty

Acetátové plasty

Polyamidy

Nejvýznamnějším představitelem skupiny je **polyvinylchlorid (PVC)**. Společně s polyethylenem (PE) a polypropylenem (PP) se jedná o nejmasověji vyráběný syntetický plast (třetí pořadí, s evropskou produkcí ca. 11%). Je dodáván ve formě prášku.


Polyvinylchlorid (PVC)



-  neměkčený, tvrdý typ (PVC-U)
- měkčený (PVC-P)
- zesítěný (PVC-UX)
- chlorovaný (PVC-C)

- amorfni termoplast
- polárních atomy chloru - **lehce navlhavý**,
- **chemická odolnost srovnatelná s polyethylenem (PE)** (zhoršuje se změkčovadly)
- neodolává chlorovaným rozpouštědlům.
- Vzhledem k teplotě zeskelnění ($T_g = 85^\circ\text{C}$) je **za běžných teplot pevný, tuhý a křehký s malou rázovou houževnatostí a malým sklonem ke krípu**.
- Dlouhodobě odolává teplotě 65°C (krátkodobě 75°C).
- Vlivem chloru je **samožášivý**.
- Bez stabilizace **neodolává UV záření**.

Polyvinylchlorid (PVC)




Polyvinylchlorid	Zkratka	Hustota [g/cm ³]	Teplota zeskelnění [°C]	Modul pružnosti [MPa]	Mez pevnosti [MPa]	Navlhavost [%]
Neměkčený polyvinylchlorid	PVC-U	1,38 + 1,55	85	1000÷1350	50 + 75	0,04 + 0,40
Měkčený polyvinylchlorid	PVC-P	1,16 + 1,35	50 + 65	-	10 + 25	0,15 + 0,75



Velkou zásluhou na rozmachu výroby vinylových plastů má nepochybně kopolymerace. Vinylchlorid má schopnost kopolymerovat s velkým počtem monomerů a chemici tak získávají plast požadovaných vlastností na míru. Za všechny uved'me nejznámější *kopolymer vinylchloridu s vinylacetátem*, z něhož se vyráběly, resp. opět vyrábějí gramodesky, používá se k výrobě fólií, podlahovin, laků a barev (na základě roztoků v organických rozpouštědlech).

Polyvinylchlorid (PVC)



Aplikace:

neměkčený typ (PVC-U) - kanalizační roury, okapové žlaby, okenní rámy a vrchní fólie na podlahoviny,

měkčený typ (PVC-P) - hydroizolační fólie, izolace kabelů, těsnění, hračky, chirurgické rukavice, podlahoviny (linolea), obaly knih, ubrusy, pláštěnky, deštníky, ložní vložky a koženky.

chlorovaný typ (PVC-C) - je dodatečně chlorovaný (obsah Cl o 10 % až 15 % vyšší) - vyšší odolnost proti zvýšeným teplotám (krátkodobě 100 °C, trvale 85 °C) - trubky k rozvodu teplé vody.

zesítěný typ (PVC-UX) - náročnější aplikace využití.



PVC-C



PVC-P



PVC-P



PVC-P



Typy termoplastů



Polyolefiny

Fluoroplasty

Vinylové plasty

Styrenové plasty →

Akrylátové plasty

Polyestery

Polykarbonáty

Acetátové plasty

Polyamidy

polystyren (PS nebo také PS-GP) a jeho kopolymany:


houževnatý polystyren (PS-HI)

akrylonitril-butadien-styren (ABS)


styren-butadien (SB)

styren-akrylonitril (SAN) a další typy, viz periodická tabulka termoplastů

Styrenové plasty




Polystyren standardní (PS, PS-GP)



- amorfni linearni termoplast s velmi dobrou propustností světla (až 90 %).
- nepolární, nenavlhavý
- vynikající izolační a dielektrické vlastnosti
- odolává účinkům alkoholu, minerálních olejů a zásad.
- neodolává většině rozpouštědel
- má sklon ke korozi za napětí (ke vzniku napěťových trhlinek)
- vzhledem k teplotě zeskelnění ($T_g = 95^\circ\text{C}$) je za běžných podmínek pevný a křehký
- nevykazuje kríp a mezní teplota použití je 80°C
- je odolný vůči oxidaci, ale není doporučován na venkovní použití, neboť fotooxidací žloutne a křehne
- je hořlavý a tvoří saze.

•

Polystyren standardní (PS, PS-GP)



Styrenový plast	Zkratka	Hustota [g/cm ³]	Teplota zeskelnění [°C]	Modul pružnosti [MPa]	Mez pevnosti [MPa]	Navlhavost [%]
Polystyren standardní	PS-GP	1,05	95	3200	45 + 65	0,03
Polystyren houževnatý	PS-HI			2000+3000	40	0,03
Styren-akrylonitril	SAN	1,08	105	3600	75	0,10 + 0,30
Akrylonitril-butadien styren	ABS	1,05	105	1900+2700	30 + 45	0,20 + 0,45

Aplikace:

výhoda - transparentnost, nevýhoda - křehkost,

výroba nenáročného spotřebního zboží - kelímky, misky, podnosy, obaly na CD
expandovatelný polystyren (PS-E) - ve stavebnictví (izolace), ochrana přístrojů..



Polystyren houževnatý (PS-HI)

- Nižší pevnost a tuhost ale **zvyšuje se tažnost!!**
- **mléčně zakalený** ač je amorfni
- díly, které mají odolávat nárazům.



Styren-akrylonitril (SAN)

- tvrdší a transparentnější než PS-HI
- Houževnatý
- chemicky je nejodolnější ze styrenů
- dlouhodobě do 85 °C, krátkodobě do 95 °C
- nádoby mixérů, víka kuchyňských přístrojů, koncová světla automobilů...



Akrylonitril-butadien styren (ABS)

- chemická odolnost, houževnatost, pevnost, tuhost, rázová houževnatost
- konstrukční plast ve strojírenství, automobilovém průmyslu (interiérové a exteriérové díly), lodě, stavebnictví, spotřební průmyslu (skříně počítačů, monitorů, skenerů, domácích spotřebičů, radiové a televizní přijímače, fotoaparáty apod.).



Typy termoplastů



Polyolefiny

Fluoroplasty

Vinylové plasty

Styrenové plasty

Akrylátové plasty

Polyestery

Polykarbonáty

Acetátové plasty

Polyamidy


polyakrylát (PAK), který se používá jako nátěrová hmota, lepidlo anebo fólie,

polymethylmethakrylát (PMMA)

polyakrylonitril (PAN), který není termoplastický a z jehož roztoků se zpracovávají např. textilní vlákna.

- z akrylátových plastů je nejpoužívanější polymethylmethakrylát

Polymethylmethakrylát (PMMA)





- organické sklo
- obchodním označením „Plexiglas (plexisklo)“
- **amorfní termoplast** propustnost světla (až 92 %).
- **polární plast - navlhavý**
- výborné mech. vlastnosti
- nízkou odolností silným kyselinám a rozpouštědlům
- **velmi dobře odolavá povětrnosti a UV záření.**
- křehký a málo odolavá rázům.
- trvalá teplotní odolnost až 100 °C.

Hustota [g/cm ³]	Teplota zeskelnění [°C]	Modul pružnosti [MPa]	Mez pevnosti [MPa]	Navlhavost [%]
1,17 + 1,20	110	2700 + 3200	50 + 77	0,2 + 0,4

Polymethylmethakrylát (PMMA)

- optické aplikace - kryty přístrojů nebo svítidel, k zasklívání verand, světlíků a oken sportovních letadel, kryty koncových světel automobilů, ochranné lišty zadních nárazníků
- v Ve stavebnictví - střechy hal, průhledné protihlukové stěny
- Litý PMMA – vany
- zalévací hmota Dentakryl - metalografické výbrusy
- zubní protézy a umělé zuby
- pro přípravu nátěrových hmot



Typy termoplastů



Polyolefiny

Fluoroplasty

Vinylové plasty

Styrenové plasty

Akrylátové plasty

Polyestery

Polykarbonáty


Acetátové plasty

Polyamidy



- přítomnost esterových vazeb v hlavním řetězci makromolekuly
- *termoplasty i reaktoplasty*
- ***polytetrafluorethylen (PET)***
- ***polybutylentereftalát (PBT)***

Polyethylentereftalát (PET)




- špatně krystalizující termoplast
- možno i amorfni či semikrystalické
- velmi dobré mechanické vlastnosti
- Vzhledem k teplotě zeskelnění ($T_g = 75^\circ\text{C}$) je za běžných podmínek **křehký** a dobře **odolává krípu**.
- velmi dobré kluzné vlastnosti
- Použití do 100°C krátkodobě až do 200°C .
- **navlhavý** a za vyšších teplot může podléhat hydrolýze.

Polyester	Zkratka	Hustota [g/cm ³]	Teplota tání [°C]	Modul pružnosti [MPa]	Mez pevnosti [MPa]	Navlhavost [%]
Polyethylentereftalát*	PET	1,27 ÷ 1,37	250 ÷ 260	2000 ÷ 3100	47	0,1
Polybutylentereftalát	PBT	1,31	225 ÷ 230	2000	40	0,1

* závisí na stupni krystality

Polyethylentereftalát (PET)



- určen především pro výrobu vláken a pro výrobu fólií.
- vlákna se spotřebovávají pro výrobu textilií, tkanin a lan
- výzvuže polymerů (např. kordy na pneumatiky a dopravní pásy)
- nápojové lahve
- technické výlisky (zejména při využití skleněnými vlákny), - vstřikované díly elektromotorů s dobrou izolační schopností a tuhostí.



Polybutylentereftalát (PBT)

- semikrystalický termoplast
- podobá se PET
- použití je obdobné jako u PET
- elektrotechnika
- Kompozity s přídavkem skleněných vláken, mletých minerálů, retardérů hoření aj.
-



Typy termoplastů

Polyolefiny

Fluoroplasty

Vinylové plasty

Styrenové plasty

Akrylátové plasty

Polyestery

Polykarbonáty




- **Polykarbonát (PC)**

Acetátové plasty

Polyamidy


Polykarbonát (PC)



- z chemického hlediska rovněž polyester, ale řadí do samostatné skupiny. **amorfní**, dokonale **průhledný** termoplast
- **dobré mechanické vlastnostmi**,
- dobá pevnost a tuhost, tvrdost, **houževnatost** a **odolnost proti lomu** (těleso nepraskne ani při prudkém nárazu).
- Vzhledem k teplotě zeskelnění ($T_g = 150 \text{ } ^\circ\text{C}$) je **odolný proti krípu**
- dlouhodobě teplotně stálý do $135 \text{ } ^\circ\text{C}$.
- velmi dobré elektroizolační a dielektrické vlastnosti
- **částečně polární**
- **samožášivý**

Hustota [g/cm ³]	Teplota zeskelnění [°C]	Modul pružnosti [MPa]	Mez pevnosti [MPa]	Navlhavost [%]
1,2	150	2100 + 2400	56 + 67	0,1 + 0,2

Polykarbonát (PC)



- výrobě brýlových skel, čoček fotoaparátů,
- střešní krytiny, boční, zadní a střešní okna automobilů (obvykle s tenkou vrstvou methakrylátu, který zvýší odolnost UV záření)
- zadní světla a „skla“ reflektorů, zejména u vozů vyšších cenových skupin,
- nárazníky
- výroba ochranných štítů motocyklů, které jsou používány policií, na rozdíl od štítů pro civilní motocykly, kde se používá převážně levnějších methakrylátů, které však případnou havárii nepřečkají.



Typy termoplastů

Polyolefiny

Fluoroplasty

Vinylové plasty

Styrenové plasty

Akrylátové plasty

Polyestery

Polykarbonáty

Acetátové plasty 

Polyoxymethylen (POM)

Polyamidy

Polyoxymethylen (POM)

[– CH₂ – O

(= polyformaldehyd či polyacetát)

- **vysoce krystalický termoplast,**
- pro konstrukční aplikace
- **odolnost krípu a nárazům i velmi dobré kluzné vlastnosti**
- **mírně navlhavý**
- Rozkládají ho silné kyseliny a zásady.
- Rozpouštělům odolavá poměrně dobře.
- použít až do 120 °C, dlouhodobě do 110 °C
- nad 220 °C se rozkládá na toxický a těkavý formaldehyd
- **náchylné UV záření.**
- **hořlavý**

Hustota [g/cm ³]	Teplota tání [°C]	Modul pružnosti [MPa]	Mez pevnosti [MPa]	Navlhavost [%]
1,41 + 1,42	165 + 185	2800 + 3200	62 + 70	0,22

Polyoxymethylen (POM)

[– CH₂ – O

- výroba ozubených kol, ložisek, šroubů, řetězů, svorek, krytů strojů a přístrojů,
- uzávěry benzínových nádrží
- tělesa palivových čerpadel
- zipy, balení kosmetických přípravků ...



Typy termoplastů

Polyolefiny

Fluoroplasty

Vinylové plasty

Styrenové plasty

Akrylátové plasty

Polyestery

Polykarbonáty

Acetátové plasty

Polyamidy



- vysoce hodnotné konstrukční semikrystalické termoplasty.
- pravidelně střídají amidové skupiny – CO–NH–s větším počtem methylenových skupin –CH2–.
- nejčastěji PA-6; PA-66; PA-610; PA-11; PA-12 apod.
- Čísla = výchozí monomery podle počtu atomů uhlíku v molekulách
- přijímají velmi snadno vodu - silně polární
- odolávají nepolárním rozpouštědlům
- v silných kyselinách se rozpouští
- vysoké pevnosti a vysoké teploty tání
- náchylné na kríp
- dobré kluzné vlastnosti.

Polyamidy

Polyamid	Hustota [g/cm ³]	Modul pružnosti [MPa]		Teplota tání [°C]	Navlhavost [%]
		Suchý stav	Navlhhlý stav		
PA-6	1,10+1,14	1100+3500	1000+2500	215+225	2,5+3,0
PA-66	1,12+1,14	2600+3600	1000+2800	250+260	2,5+2,8
PA-610	1,06+1,08	2400	1500	215	1,4
PA-11	1,01+1,04	1200+1600	1000	175+187	1,0
PA-12	1,01+1,03	1300+2100	1200	170+180	0,9+1,8

- ozubená kola
- kluzná uložení a ložiska (např. klece kuličkových ložisek),
- kladky, řemenice, filtry, nádržky, vzduchová vedení, vlákna apod.
- pedály, kryty motorů, ručních vrtaček, brusek apod.



POLYMERNÍ SMĚSI

PP/PE, PC/ABS, PA/PP, PA/PE atd.

REAKTOPLASTY

REAKTOPLASTY

REAKTOPLASTY

Fenoplasty

Aminoplasty

Epoxidы

Polyestery

Polyuretany



EP

VP

PU

fenol-formaldehydové pryskyřice (PF).

sesítování - teplem nebo tvrdidly

plniva - dřevitá moučka, tkaniny, vlákna, břidliční moučka, slída, grafit či kaolin

Polární, špatně hoří, díky fenolu jsou tmavé

Aplikace

- lisovací hmota, lamináty - pojivo
- tzv. tvrzené dřevo - modelárny
- pojiva při výrobě slévárenských pískových forem a brusných kotoučů
- jako tmely, lepidla, licí pryskyřice, lakařské pryskyřice apod

ve styku s potravinami - zdraví škodlivý!!!



PF s bavlněnou tkaninou

PF



tvrzený papír

REAKTOPLASTY

REAKTOPLASTY

Fenoplasty

Aminoplasty ✓

Epoxidы

Polyestery

Polyuretany

EP

VP

PU



- **aminoskupiny – NH₂**
- vytvrzení - účinkem tepla nebo tvrdidel
- **močovinoformaldehydové (UF)**
- **melamin-formaldehydové (MF)**
pryskyřice
- **zdravotně nezávadné**
- vyšší tuhost
- **bezbarvé.**
- **Aplikace:** pojivo nebo lisovací hmoty



REAKTOPLASTY

REAKTOPLASTY

Fenoplasty

Aminoplasty

Epoxidы

Polyestery

Polyuretany


EP

VP

PU



- velká přilnavost k většině materiálů
- chemická odolnost
- minimální smrštění při vytvrzování.
- bezbarvé (až nažloutlé)
- jako lepidla v tekutém nebo tuhém stavu
- vytvrzení tvrdidlem
- + zahřátím na předepsanou teplotu
- jako nátěrové a podlahové hmoty
- zalévací a lisovací pryskyřice,
- pojiva (matrice) skelných laminátů (kompozitů),
- konstrukční materiál v letecké technice.



REAKTOPLASTY

REAKTOPLASTY

Fenoplasty

Aminoplasty

Epoxidы

Polyestery

Polyuretany

EP

UP

PU

Polyesterové pryskyřice (UP)

nenasycené polyestery rozpuštěné v reaktivním monomeru (nejčastěji styrenu)

bezbarvá až nažloutlá viskózní kapalina.

galanterní zboží (knoflíky)

bižuterie, zalévací hmoty, tmely, lepidla

nátěrové hmoty.

pojivo, např. k výr. umělého mramoru

z minerální drti, obkládaček nebo litých podlah

sklolamináty

střešní krytiny, lodě apod.

unikátní vlastnosti



REAKTOPLASTY

REAKTOPLASTY

Fenoplasty

Aminoplasty

Epoxidы

Polyestery

Polyuretany

EP

UP

PU



Materiál	Hustota [g/cm ³]	Mez pevnosti [MPa]	Modul pružnosti [MPa]
Sklolaminát *	2,10	1000 ÷ 1400	45 000
Ocel	7,85	400 ÷ 1200	210 000
Hliník	2,70	180	70 000
Polyvinylchlorid (PVC)	1,38	45 + 65	3 500

* Vlastnosti lze měnit typem a skladbou výztuže, poměrem množství výztuže a pryskyřice, včetně jejího typu.

REAKTOPLASTY

REAKTOPLASTY

Fenoplasty

Aminoplasty

Epoxidы

Polyestery

Polyuretany

EP

VP

PU



- lze připravit produkty nejrůznějších vlastností, **termoplast, reaktoplast i elastomer.**
- lehčené (pěnové) materiály
- - měkké, polotvrdé, tvrdé a integrální pěny (pórovité jádro, kompaktní povrch).
- Z isokyanátu a polyolu - vypění – po 10 ÷ 20 z formy vyjmut,

REAKTOPLASTY

REAKTOPLASTY

Fenoplasty

Aminoplasty

Epoxidы

Polyestery

Polyuretany

EP

VP

PU



- matrace, zdravotnické pomůcky, výplně sedadel, stropních panelů, hlavových a loketních opěr v automobilu, izolace
- Tvrdé integrální pěny - madla, židle, úchyty a opěrky v MHD
- hlavice řadicích pák, vnější lišty na dveře
- ochranné a bezpečnostní prvky v automobilu, ve stavebnictví pro tapetovací válečky nebo zednická hladítka.



- 1.Kaučuky pro všeobecné použití
- 2.Kaučuky pro speciální aplikace

Elastomery (Kaučuky)

- = polymery, které lze **řídkým zesítováním** převést na elastomer neboli **pryz**.
- Kaučuky - **přírodní**
- **syntetické (z ropy)**.
 - Proces síťování nazýváme **vulkanizací**. (při ca 140 ÷ 160) °C
 - **amorfní**
 - **pružné**

Potřeba síry - atomy síry vytváří příčné vazby (C-S-C) mezi původně lineárními makromolekulami kaučuku.

Kaučuky pro všeobecné použití

: nepolární
: odolnost proti oděru

Zkratka	Název	Poznámka
NR	Přírodní kaučuk	
BR	Butadienový kaučuk	
SBR	Butadien-styrenový kaučuk	
IR	Isoprenový kaučuk	V hlavním řetězci makromolekul obsahují dvojné vazby, proto k jejich vulkanizaci používáme nejčastěji síru. Na druhou stranu vzhledem k těmto dvojným vazbám vyžadují ochranu proti degradaci.
EPM	Ethylen-propylenový kaučuk	
EPDM	Ethylen-propylen-dién-terpolymerový kaučuk	EPM neobsahuje dvojné vazby vůbec, EPDM jen výhradně v bočních řetězcích. Proto jsou výborně odolné proti stárnutí.

- výroba technické pryže,
- spotřební a zdravotnické zboží,
- pneumatiky, hadice, dopravní pásy, golfové míčky, gumovou obuv, lepidla nebo nátěrové hmoty
- opláštování kabelů, jako těsnění u oken,
- k izolaci vodních nádrží (vzhledem k jejich nepolárnosti)



Kaučuky pro speciální aplikace



**Olejovzdorné kaučuky
Silikonové kaučuky (Q)**



Zkratka	Název	Aplikace
CR	Chloroprenový kaučuk	Olejovzdorné
NBR	Butadien-akrylonitrilový kaučuk	
ACM	Akrylátový kaučuk	
OT	Polysulfidový kaučuk	
Q	Silikonové kaučuky	Teplovzdorné
FPM	Fluorouhlíkový kaučuk	

dlouhodobá **odolnost olejům** a zvýšené teplotě

Kaučuky pro speciální aplikace

Olejovzdorné kaučuky

- platí pravidlo čím polárnější olej, tím polárnější musí být kaučuk, z něhož vyrobená pryž má oleji odolávat. P
- pro nepolární oleje - chloroprenový kaučuk (CR),
- pro polárnější prostředí - butadien-akrylonitrilové kaučuky (NBR) nebo akrylátové kaučuky (ACM) či fluorouhlíkové kaučuky (FPM)
- výroba hadic, těsnění, obuvi a chloroprenový kaučuk také k výrobě kombinéz (neoprenů).




Kaučuky pro speciální aplikace

Silikonové kaučuky (Q)

mají v hlavním řetězci vazbu -Si-O-, j
jsou **teplovzdorné** a současně i mrazuvzdorné (-90 ÷ 200) °C,
Neodolávají vlhkému prostředí, v
izolaci tepelně namáhaných vodičů,
pro tepelně namáhané součástky ve strojírenství a v automobilovém průmyslu (dudlíky, kousátka
v lékařství jako implantáty a také jako kontaktní čočky.





Termoplastické elastomery TPE

- Mají vlastnosti **elastomerů** (ohebnost, elasticitu) a zpracovatelské vlastnosti **termoplastů** (snazší zpracování a recyklovatelnost).
- **Tvrdé a měkké segmenty musí být navzájem nemísitelné, aby tvořily oddělené fáze!**

RECYKLACE




V oceánech dnes plave
více než
150
milionů tun
plastů


každý rok přibude
zhruba
4,8 až 12,7
milionů tun
plastového odpadu.

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20181005STO15110/plasty-v-oceanech-fakta-dusledky-a-nova-opatreni-eu-infografika?at_campaign=20234-Economy&at_medium=Google_Ads&at_platform=Search&at_creation=DSA&at_goal=TR_G&at_audience=&at_topic=Plastic_Waste&gclid=CjwKCAjw-KipBhBtEiwAWjgwrGpw4Knyq47Qmt1EqYw4C7czuMDq9HxDHMGKqKgx2YyyL89v3hrLnxoCLzkQAvD_BwE

1,6 mil km² plastového odpadu v Tichém oceánu



1,6 mil km² plastového odpadu v Tichém oceánu







1,6 mil km²

Záběr z Velké tichomořské odpadkové skvrny



Nový život....




Organismy žijící v plastové skvrně

Zdroj: bioRxiv

Udržitelnost

Linear economy



Economy
with feedback loops




Circular economy



Waste to Resource



Udržitelnost



Recyklace

Definice recyklace

Směrnice 2008/98/ES z 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, čl. 3 (17):

(<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05>)

Recyklací se rozumí **jakýkoli způsob** využití, jímž je odpad znova zpracován na výrobky, **materiály** nebo látky, at' pro původní nebo pro jiné účely.


Zahrnuje přepracování organických materiálů, ale **nezahrnuje energetické využití** a přepracování na materiály, které mají být použity jako **palivo** nebo jako zásypový materiál.




Recyklace

FYZIKÁLNÍ

CHEMICKÁ



B2B (bottle-to-bottle)



FYZIKÁLNÍ (MATERIÁLOVÁ) RECYKLACE

dodání tepelné a mechanické energie a aditiv

(stabilizátorů, barviv, případně i plní), nutných pro přetvoření odpadní suroviny na nový materiál s mechanickými i estetickými vlastnostmi blízkými panenskému polymeru.

zahrnuje procesy:

- mletí upotřebených výrobků
- tepelně-mechanické zpracování meliva na granulát
- další zpracování obvyklými plastikářskými technologiemi

hlavními překážkami pro fyzikální recyklaci:

- zbytky papírových etiket a lepidel
- světelná a termooxidační degradace polymeru
- **příměs PVC**


FYZIKÁLNÍ RECYKLACE PET

1. drcení a horké praní (bez strukturálních změn)
2. vyčištěný PET recyklát
3. přímý vstupní materiál
 - balíky slisovaných lahví jsou rozdruženy a dopraveny k třídícímu pásu
 - na třídícím pásu jsou ručně odděleny zjevně cizorodé látky (např. papír, plastové fólie atd.) a pak jsou z hmoty odděleny kovy na detektoru kovů
 - PET láhve jsou pomlety
 - pomletý materiál vstupuje do procesu několikanásobného praní a oplachování
 - vypraná PET drť je usušena
 - z drtě jsou znova oddělovány případné poslední nepatrné částice kovů
 - hotová drť je plněna do obřích vaků (big bagů)

FYZIKÁLNÍ RECYKLACE PET

Použití recyklovaného PET

- **výroba vláken, konkrétně polyesterových vláken střížových.** T
- **výroba obalových fólií a vázacích pásek**
- hygienické potřeby (např. dětské pleny)
- náplně do spacáků a bund
- sedačky do automobilů
- fleesové bundy
- střešní krytiny
- polyesterové pryskyřice
- hračky
- zahradní nábytek
- víka kanálů
- **nové preformy PET lahví**



PET stříž vyrobená z
recyklátu

PET fólie vyrobená z
recyklátu

PET vázací pásky vyrobené z
recyklátu

CHEMICKÁ RECYKLACE

Cefic (Issue Team for Chemical Recycling):

(<https://cefic.org/library-item/cefic-position-paper-on-chemical-recycling>)

(<https://cefic.org/a-solution-provider-for-sustainability/chemical-recycling-making-plastics-circular/>)

Feedstock recycling, also known as chemical recycling, aims to **convert plastic waste into chemicals**. It is a process where the chemical structure of the polymer is changed and converted into chemical building blocks including monomers that are then used again as a raw material in chemical processes.

Feedstock recycling includes processes such as **gasification**, **pyrolysis**, **solvolytic**, and **depolymerisation**, which break down plastic waste into chemical building blocks including monomers for the production of plastics.



Na bázi rozpouštědel



Termochemické procesy

- pyrolýza
- zplyňování


Pyrolýza

Pyrolýza – ideový postup

Tepelný rozklad polymerů zahříváním v inertní atmosféře



TEPLO,



Primární
zplodiny
Sekundární
produkty

Děkuji vám za pozornost