


13. Textilní vlákna





Rozdělení vláken



+ anorganická

Chemická

Syntetická

Přírodní
polysacharidy
proteiny

umělé
polymery
PES, PP...

vlákna uměle vyrobená z přírodních polymerů



Chemická vlákna




z přírodních polymerů – viskóza (CV)

acetát (CA)

ze syntetických polymerů – polyamid (PA)

- polyester (PES)
- polyakrylonitryl (PAN)
- polypropylen (PP)
- polyuretan (PUR)




Identifikace polymerů

Složité, založeno na znalostech, zkušenostech a dobrém instrumentálním vybavení

znalosti: teploty tání, hustota, rozpustnost

Instrumentální vybavení: zejména FTIR (Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací)

Problémy: směsi,
kopolymerы,
aditiva






Chemie celulózy



polysacharid, základní strukturní jednotkou je β -glukopyranóza , spojená do polymeru 1,4-glykosidickými vazbami.

Základní stavební jednotkou celulózy je disacharid celobióza.



β -glukopyranóza



Nejrozšířenější polymer – stavební látka rostlinné říše

33 rostlin je celulóza
Bavlna 90 %, dřevo 50%




Chemie celulózy

CELLULOSE




celulóza($C_6H_{10}O_5)_n$ polysacharid s $\beta(1 \rightarrow 4)$ spojenými D-glukózovými jednotkami






Chemie celulózy



1,4 – β – glykosidická vazba

bavlna: n=3000

Viskóza: n=500



uhlík „6“ – primární hydroxylová skupina


uhlík „2“ a „3“ – sekundární



Chemie celulózy




Poškození celulózových vláken



působení kyselin


poškození vlákna



hydrocelulóza

působení oxidačních
prostředků


poškození vlákna



oxycelulóza




Chemie celulózy



Důkaz hydrolytického poškození celulózy


hydrocelulóza



aldehydická skupina


zvyšuje redukční schopnost celulózy

Důkaz aldehydických skupin hydrocelulózy s Fehlingovým činidlem





Fehlingovo činidlo





Připravuje se vždy těsně před použitím ze dvou roztoků:

69,28 gramů modré skalice v 1 litru destilované vody (Fehlingovo činidlo A).

346 gramů vinanu sodno-draselného a 120 gramů hydroxidu sodného v 1 litru destilované vody (Fehlingovo činidlo B).

Mísící poměr 1:1






Chemie celulózy

Důkaz oxidačního poškození celulózy

oxycelulóza




karboxylová skupina

zvýšená afinita k bázickým barvivům

Důkaz barvením s methylenovou modří

Test


Vzorek bavlny barvíme 20 min. ve studeném 0,1% roztoku methylenové modře, potom opláchneme v horké vodě




modré zabarvení -
- obarvená
oxycelulóza



Oxidační poškození celulózy



Důkaz oxidačního poškození celulózy:



oxycelulóza barvivo obarvená oxycelulóza

Karboxylové skupiny oxycelulózy jsou příčinou zvýšené afinity
ke kationtovým barvivům.



Chemie celulózy



Působení alkálií na celulózová vlákna

Dochází k botnání celulózy, nejprve v amorfních oblastech

a s rostoucí koncentrací alkálie i v interkrystalických oblastech.



Při vyšší koncentraci alkálie dochází k tvorbě tzv. *alkalicelulózy* (*natriumcelulózy*).

Využití - mercerace (21 až 26% NaOH za napětí)

- louhování (15% NaOH bez napětí)



Přírodní celulosová vlákna



„Paralen je zvláštní druh Inu.“

Přírodní vlákna

bavlna

sisal

konopí

len

ramie

juta




Vše celulóza !!!



Len



vlákno s kolénky



štěpitelný svazek technického vlákna

Chemické složení Inu :

70 ÷ 80 %	celulózy
15 ÷ 20 %	hemicelulózy
0,8 ÷ 5,5 %	ligninu
0,4 ÷ 4,5 %	pektinů
2 ÷ 4 %	pryskyřičných látek, tuků a vosků
0,4 ÷ 3 %	dusíkatých látek
0,5 ÷ 3 %	minerálních látek
1 ÷ 2 %	tříslovin a přírodních barviv



Bavlna




**celulózové vlákno
rostlinného původu**

v tobolkách
bavlníku *Gossypium*




průřez bavlněným vláknem



primární stěna - kutikula

sekundární stěna z lamel a svazků

svazek fibril



nejsvrchnější voskovitá a pektinová vrstva



Bavlna



Chemické složení bavlny :

87 ÷ 92 % celulózy

1 ÷ 2,8 % bílkovin

0,4 ÷ 1,2 % pektinů

1 ÷ 1,8 % minerálních látek

0,4 ÷ 0,8 % tuků a vosků

stopy přírodních barviv

6 ÷ 8,5 % hygroskopické vlhkosti

= proteiny z nízkomolekulárních peptidů
pojených peptidickou vazbou -CO-NH-

základem je pektinová kyselina


soli K, Ca a Mg (uhličitany a fosforečnany)

z vyšších (mastných) kyselin a alkoholů

nerozpustné pigmenty



Předúprava bavlny -Bělení-



Předcházející reakce představují heterolytickou disociaci a jsou používány pro bělení. Přítomnost iontů kovů jako Fe, Cu, Mn a další má za následek homolytické štěpení, kdy vznikají radikály podle reakce:







Volné radikály mají za následek poškození bavlny.

Typický je lokální pokles pevnosti nebo „vypálené“ dírky do tkaniny. Proto je nutný přídavek sekvestrantů.

1g/l NaOH + 10 ml/l H₂O₂ + 60 min + 90°C




Viskóza





Viskóza




výroba – z celulózy :

alkalicelulóza – dlouhý řetězec celulózy se zkracuje – PPS klesá na 300÷600

- alkalizace : cel-OH + NaOH \longrightarrow cel-ONa + H₂O
 - xanthogenace : cel-O.Na + CS₂ \longrightarrow O-cel $\begin{cases} \text{S} = \text{C} \\ \text{S}-\text{Na} \end{cases}$
sirouhlík xanthogenát celulózy
 - zvlákňování a koagulace
 - xantogenát + H₂SO₄ \longrightarrow Na₂SO₄ + 2 CS₂ + 2 cel-OH
Celulóza (viskóza)



Viskóza



skin (kutikula) – vysoká krystalinita

kora (35% hmoty vlákna) –dobře orientované krystality
→ dobře barvitelná

dřeň (65 % hmoty vlákna) –méně orientované
krystality → hůře barvitelná

vlákno - až 60 % amorfních oblastí

- ❖ **vlastnosti obdobné vlastnostem bavlněného vlákna**
- citlivější na působení vody → silné bobtnání
- menší odolnost vůči alkáliím → bobtnání a snížení pevnosti za mokra
- působením vyšší teploty žloutne a při $T = 180 \div 200 ^\circ\text{C}$ se rozkládá



Viskóza




Speciální typy viskózy :

- **vysocepevná viskózová vlákna** – pevnosti se dosahuje zvyšováním stupně dloužení
- **modalová vlákna** – CMD – vysoká orientace molekul celulózy → vysoký tzv. mokrý modul; vlastnosti se přibližují vlastnostem bavlny, měkčí omak
- **polynozická vlákna** – vyšší modul za mokra, vyšší pevnost, křehčí, citlivější na oděr
- **HWM (High Wet Modulus) vlákna** – vlastnosti se blíží vlastnostem bavlny, vyšší PPS, vyšší krystalinita, vyšší tažnost, střední modul za mokra



Ostatní chemická vlákna z celulózy



MĚDNATO-AMONNÁ VLÁKNA

vyrábí se rozpuštěním celulózy v cuoxamu (Schweitzerově činidle) -
 $[Cu(NH_3)_4](OH)_2$

- vůči chemikáliím se chovají obdobně jako bavlna, odolnost je však nižší, odolná jsou vůči organickým rozpouštědlům
- navlhavost je vysoká, za mokra ztrácí pevnost, při $T = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$ ztrácí pevnost, při $T = 170 \div 205\text{ }^{\circ}\text{C}$ se rozkládají

LYOCELOVÁ VLÁKNA

vyrábí se rozpuštěním celulózy v N-methylmorfolin-N oxidu – NMNO

- vyšší pevnost za sucha i za mokra, nižší tažnost za sucha i za mokra




Chemie celulózy



Acetát celulózy

Vzniká působením anhydridu kyseliny octové



Využití – výroba acetátového hedvábí

Nitrát celulózy

Nitrací celulózy směsí HNO_3 a H_2SO_4



Využití – nátěrové hmoty







Vlna



Vlněné vlákno má, ve srovnání s ostatními textilními vlákny, velmi složitou morfologickou strukturou. Tato struktura je zodpovědná za specifické chování vlny a proto se jí budeme detailně zabývat.


Morfologicky lze ve vlněném vláknu nalézt:

- **kutikulu**
- **kortex**
- **medulu**
- **komplex buněčných membrán**






Důkaz bílkovin -xanthoproteinová reakce-



Probíhá nitrace benzenového jádra, které je v molekulách některých aminokyselin obsažených v bílkovinách.

Tato nitrace se projeví žlutým zabarvením. Vzniká žlutá kyselina pikrová (2,4,6-trinitrofenol).






Struktura vlny




Molekulová hmotnost keratinu ve vlně se pohybuje od 9000 do 60 000. Téměř polovinu celkové hmotnosti keratinu zaujímá hlavní řetězec, druhou polovinu tvoří postranní řetězce. Keratin je odolný vůči chemickým vlivům.




Polypeptidický řetězec




Poškození vlny



α -aminokyseliny



Množství jednotlivých α -aminokyselin v keratinu vlněných vláken se značně liší podle plemen ovcí, jejich potravy a životního prostředí. Zastoupení aminokyselin se různí také v jednotlivých částech vlněného vlákna. V makromolekule keratinu se uplatňuje 18 z 20 v živé přírodě se vyskytujících α -aminokyselin. α -aminokyseliny významně ovlivňují veškeré chemické a fyzikální vlastnosti molekul keratinu. Jejich charakter určuje postranní řetězec (substituent $-R$), podle kterého lze α -aminokyseliny klasifikovat.






Poškození vlny



Aminokyselina	[%] v keratinu	povaha postranního řetězce ³
GLYCIN	8,2	
ALANIN	5,4	
FENYLALANIN	2,8	<i>α-aminokyseliny s hydrofobním uhlovodíkovým zbytkem</i>
VALIN	5,7	
LEUCIN	7,7	
ISOLEUCIN	3,1	
SERIN	10,5	
THREONIN	6,3	<i>α-aminokyseliny s polární skupinou (-OH)</i>
TYROSIN	3,7	
KYSELINA ASPARAGOVÁ	6,6	<i>α-aminokyseliny s kyselou skupinou (-COOH)</i>
KYSELINA GLUTAMOVÁ	11,9	
HISTIDIN	0,8	
ARGININ	6,9	<i>α-aminokyseliny s basickou skupinou (-NH₂)</i>
LYSIN	2,8	
METHYONIN	0,4	
CYSTIN	10,0	<i>α-aminokyseliny osahující síru</i>
TRYPTOFAN	6,4	
PROLIN	7,2	<i>α-aminokyseliny obsahující heterocyklus</i>




Analýza aminokyselin

Analýza aminokyselin ve vlně je důležitá, protože dokáže pomoci s identifikací chemického poškození vlny – některá chemická poškození vedou k typickým změnám konkrétních aminokyselin

Nejprve je třeba vlny depolymerovat (nedestruktivně !!!) na jednotlivé aminokyseliny: H_2SO_4 (10 h, 105°C, 3M H_2SO_4)


$$3M = ? \text{ g/l} \quad 1M=1\text{mol/l} \quad 1\text{mol } H_2SO_4=98\text{g } (2\times 1 + 1\times 32 + 4\times 16) \\ 3m=3\times 98=294 \text{ g/l}$$

Následně oddělíme jednotlivé aminokyseliny v hydrolyzátu – například pomocí chromatografie nebo elektroforézy, pro vizualizaci můžeme použít reakci aminokyselin (jejich NH₂ skupin) s ninhydrinem, která vede k červenému zbarvení





Vlna





Identifikace vláken

Přírodní vlákna: snadné, omak, mikroskopie, hustota, spalovací zkouška...



Chemická vlákna: složitější, většina vláken je „na přání zákazníka“, obtížně hledáme vhodné metody, často musíme používat chemické metody, různé analytické přístrojové metody jako FTIR

vlákno	Unikátní vlastnost	poznámka
bavlna	morfologie, ledvinovitý průřez	
len, konopí	morfologie, víceboký průřez, kolénka	
PES	<i>pouze pomocí IR-spektrofotometrie, nebo kombinací více metod (barvitelnost, chem. odolnost...)</i>	
PA6, PA6.6	rozpustnost v kyselině mravenčí při nerozpustnosti v acetonu za studena, sorpce jódu za studena	DMF za varu rozpouští jen PAD6
PP, PE	nižší hustota než voda	PE má nižší teplotu tání (130 ku 170°C)
PVC	rozpustnost za studena v cyklohexanonu	
vlna	morfologie, šupinky na povrchu	
acetát	rozpustnost v acetonu	
PAN	rozpustnost v nasyceném roztoku chloridu zinečnatého (nebo v DMF)	
viskóza	morfologie - podélné rýhy, pokles pevnosti za mokra	




Polyamid (PA)

PA 6.6 – více upořádaný,
více odolává teplotě (Tg,
Tm... PA6+20°C), chemicky
odolnější...
PA 6.6 nerozpustný v DMF



Počet uhlíků 6 (PA6)
PA 10 = 10 uhlíků ve stavební jednotce)




n = 200

Monomer: kaprolaktam

Teplota tání 220 °C



POLYAMID 6.6



Monomery





hexametylendiamin



kyselina adipová

Polymer




Polyamid ab

Teplota tání: 260 °C

n= 50 až 80



Polyamidy



Chemické vlastnosti polyamidů

Působení kyselin

PA je méně odolný kyselinám než alkáliím.

V kyselém prostředí dochází k hydrolyze amidické vazby.

PA vlákna jsou rozpustná v 85% HCOOH.

Působení alkálií

PA vlákna se prakticky nenarušují.

Působení slunečního záření

Degradace vlákna, zežloutnutí a ztráta pevnosti.



Polyamid – analýza PPS

Kyselé poškození = hydrolýza PA = deplymerace PA

Stanovení polymeračního stupně **viskozimetricky**

Rozpouštědlo: H₂SO₄ (95,6% - 1,84g/cm³), 2 h, 20°C

$$PPS = \left[\frac{248}{c} \cdot \sqrt{\frac{t}{t_0} - 1} \right] - 5$$

t ... Doba průtoku roztoku

t₀ ... Doba průtoku rozpouštědla

c ... Koncentrace polymeru v rozpouštědle [g/100ml]


Poškození chemické = pokles PPS
U PA6 – pozor na monomer !!!

Příklad:

Nepraný PA 6 (obsahuje 7% of monomeru): PPS = 146

Za horka praný PA 6 (monomer je odstraněn): PPS = 170

Praný PA 6 poškozený kyselinou (var, 15 min, H₂SO₄ 10%): PPS= 112




Polyamid – analýza PPS


Při hydrolyze roste i **počet koncových skupin** = NH₂ a COOH (na opačných koncích polymerního řetězce)

Pro detekci NH₂ skupin můžeme použít barvení anionickým/kyselým barvivem, které se váže na kladné skupiny v polymeru, při slabě kyselém pH se elektricky (kladně) nabijí pouze koncové NH₂ skupiny, ale skupiny NH uprostřed makromolekuly jsou bez náboje

Čím je tedy PA více poškozen, tím se barví anionickým/kyselým barvivem na sytější odstín – změny v sytosti vybarvení – např. červená je na poškozených místech PA tmavší







Pro dosažení lépe viditelného efektu je někdy přidáváno do testační lázně disperzní barvivo, které se ve vlákně rozpouští bez ohledu na elektrické náboje skupin – barví tedy vlákna bez ohledu na pH a míru poškození/depolymeraci PA. Důvodem přidání disperzního barviva je dosažený barevný efekt – na poškozených místech je dosaženo změny odstínu – poškozené místa PA se na modrém pozadí jeví fialové






Polyestery



VÝROBA POLYETHYLENTEREFTALÁTU





Polyestery



Polyethylentereftalát

Tg = 70 až 80 °C


T_m = 260 °C



struktura polyesteru




Polyestery



Počet methylenových skupin: $(\text{CH}_2)_n$


- $n = 2$ (polyethylentereftalát) PET
- $n = 3$ (polytrimethylentereftalát) PTT ($T_g = 55 \text{ }^\circ\text{C}$, $T_m = 228 \text{ }^\circ\text{C}$)



kyselina tereftalová + propandiol \longrightarrow PTT



Polyestery






Polyethylentereftalát – vlastnosti

Vlákno je hydrofóbní, vysoce krystalické a obtížně barvitelné.

Barvení: za tlaku, při 130 °C



Problém: oligomery (např. cyklický trimer)





Alkalická hydrolýza PET

- depolymerace.
- Nárůst počtu COOH a OH skupin





Alkalická hydrolýza PET





- Zmenšuje průměr vláken – běží od povrchu k ose vlákna
- Amorfní části degradují rychleji – zvyšuje se členitost povrchu
 - Nejčastěji: NaOH
- Hmotnost vláken při působení NaOH klesá lineárně s časem – až do případného rozpuštění vlákna,
 - Obvyklá ztráta hmotnosti při této úpravě 10%
- Podmínky: NaOH 20 g.l⁻¹, 45 min za varu, on 85%.



Alkalická hydrolýza PET


- Roste smáčivost
- Příjemný omak
- pokles pevnosti vláken
- Ekologicky problematické

20 g/l NaOH
4 g/l Merse RTD (PAL)
1 g/l DS-14 (PAL)
1:20, 98°C,
10,25,40,65,90,120,180 min
Intenzivní oplach






Alkalická hydrolýza PET





Polyakrylonitril





Polyakrylonitril – vlastnosti

PAN vlákna - velmi dobře odolná vůči kyselinám (s vyjímkou konc. kyseliny sírové a dusičné)

Středně odolná vůči alkáliím.

V horkých koncentrovaných alkáliích se rozkládají.

PAN vlákna – odolná vůči světlu.





Polyolefiny






Polyethylen, polypropylen - vlastnosti

Polyethylenová vlákna 0,95–0,96 g/cm³

Polypropylenová vlákna 0,90–0,91 g/cm³

Důsledek: nejlehčí vlákna, plavou na vodě






Polyolefiny



Absorpce vlhkosti




Polypropylen absorbuje nejméně vlhkosti.




Polyuretany

Charakteristická skupina: - NH - CO - O -



Příprava polymerů:




Polyuretanová vlákna - velmi elastická, odolná vůči UV záření.



Předúprava syntetických vláken

-Termofixace-



Technologie fixace:

- 1) Kontaktním teplem (vyhřívané válce)
- 2) Horkým vzduchem
- 3) Sálavým teplem (IR zářením)

Izotonické fixaci, kdy dochází ke srážení vlákna, retrakci řetězců, relaxaci napětí a rekrystalizaci, která tento stav fixuje. Klesá pevnost a roste tažnost. Prakticky se realizuje ve volném stavu, kdy nejsou omezeny rozměrové změny.

Izometrické fixaci, kdy nedochází k rozměrovým změnám. Dochází k relaxaci napětí spojené s prokluzem řetězců a krystalizaci za napětí. Nemění se orientace a pevnost. Prakticky se realizuje při konstantní délce, kdy se vlákna nemohou deformovat.



Předúprava syntetických vláken

-Termofixace-



Při vyšší teplotě termoplastická vlákna měknou a dají se tvarovat. Této vlastnosti se vhodně využívá při tepelné fixaci, která je důležitá při zušlechťování textilií ze syntetických vláken. Provádí se buď jako předfixace při předúpravě nebo při dalších zušlechťovacích procesech, např. po barvení či po tisku.

Pokud je teplota fixace např. 200 °C, lze je zpracovávat do teploty cca 170 °C bez změny vlastností




vlákno	podmínky	
	teplota / °C /	čas / sec /
polyamid 6	185 – 190	10 – 40
polyamid 6.6	210 – 215	10 – 40
polyester	200 – 220	10 – 30
polyester modifikovaný	165 – 175	30 – 40
polyakrylonitril	170 – 180	30 – 40
polypropylen	135 - 145	30 - 40



Speciální vlákna





Sklo, teflon, kevlar, nome...
obtížná identifikace, extrémní
vlastnosti







Náznak výpočtu teoretické pevnosti vláken



vlákno



Uspořádané makromolekuly



Molární hmotnost „-CH₂-“ = 14g/mol

Délka vazby C-C 0,154 nm

-CH₂-CH₂-CH₂-
Pevnost vazeb ... 347 kJ/mol
... $5 \cdot 10^{-19}$ J / „nakloněný“ řetězec

$$\begin{aligned}1\text{m} &= \\&= 5 \cdot 10^{-19} \text{ J} \\&= 1,7 \cdot 10^{-13}\text{g} \dots 1,7 \cdot 10^{-10} \text{ tex}\end{aligned}$$



n > 100 000 Dyneema

mez pevnosti: 3,5 GPa
hustota: 970 kg m⁻³



*...i pro nás textiláky je
pevnost polymerních
vláken důležitá...*

Děkuji za pozornost !